



Alta Decoración Producto Premiun

¿QUE ES EL ESTUCADO?

El estuco veneciano es una pasta de grano fino empleada en el acabado de muros, compuesta por cal apagada, polvo de mármol, polímeros acrílicos y pigmentos naturales, que endurece por secado. La cal posee propiedades elásticas, lo cual evita las rajaduras por contracción y dilatación en las fachadas, también es impermeable y fungicida.

DATOS TECNICOS

Composición Polimeros acrílicos, pigmentos , cargas minerales y cal

Colores BLANCO NEUTRO

Diluyente Agua

Tiempo de secado 24horas dependiendo del clima

Limpieza de herramientas Agua y detergente

Catidad de manos 1 o 2 manos

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

- ✓ Espátulas
- ✓ Cinta de papel
- ✓ Lijas al agua grano 600 o 800
- ✓ Llana metálica lisa
- ✓ Esponja de goma espuma

¿QUE RENDIMINETO TIENE EL ESTUCADO?

Sobre una pared con base de enduido o masa niveladora acrilica rinde 0.25kg/m2

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Balde x 5 y10kg

¿SOBRE QUE SUPERFICIES SE PUEDE APLICAR?

Especialmente indicado para paredes de interior, columnas, puertas, macetas de cemento, etc.



facebook.com/db.microcemento



ESTUCADO VENECIANO

FICHA TECNICA

dbmicrocemento
info@db.microcemento.com.ar



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La pared debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, restos de pintura, etc. La pared debe de estar lo mas lisa posible ya que el estucado es un material de muy bajo espesor y tiende a copiar las imperfecciones que presenta la superficie.

En paredes con revoque fino recomendamos aplicar 2 manos de enduido o base niveladora acrílica.

Sobre placas de yeso aplicar una mano de fijador y una capa de enduido o base niveladora acrílica.

Recomendaciones:

Enmascarar donde no vaya ESTUCADO con cinta de papel ancha.

¿COMO SE APLICA?

Agregar la tinta concentrada o entonador universal según color elegido, mezclar hasta lograr un color uniforme.

TECNICA ESPATULADA

Si prefiere que las marcas de agua del estuco queden mas pronunciadas, recomendamos empezar con el espatulado sobre una superficie blanca ya sea sobre enduido o base niveladora acrílica (esta tecnica se realiza en 3 capas). Aplicar en formas de manchas sin que cada espatulada se toque entre si. Una vez finalizada esta primer capa frotar con el filo de la espatula o llana para retirar las rebabas y sacar brillo. Aplicar la segunda y tercer capa con la misma tecnica, para esta vez superponiendo las espatuladas.

TECNICA COLOR PAREJO

Esta tecnica se realiza muy facilmente, ya que se realiza aplicando dos capas con llana metalica lisa, esperando el secado entre capas 2 horas. Se aconseja lijar con lija al agua grano 600 o 800.

Si el estucado se coloca en baños, paredes de cocinas o donde se requiera que el producto quede impermeable se recomienda aplicar 3 manos de SELLACRYL con pasaceras de goma espuma (leer ficha tecnica de SELLACRYL).



Primera Junta 861
San Isidro, Argentina.
Teléfono: 011.4747.9045
Asistencia técnica:
15.3247.5613



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones:

0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital

Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Dbmicrocemento sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado mas cercano.